

# SYLAQUA EVOLUTION MAT

Peinture poché fin à bases de résines acryliques et alkydes en phase aqueuse.



- Très bonne opacité
- Mat profond
- Idéal chantier HQE™
- Excellent garnissant

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### DÉFINITION

Produit en phase aqueuse, d'aspect mat, à base de résines acryliques et alkydes en dispersion pour une utilisation durable en peinture de surfaces intérieures. Bénéficie de l'Écolabel Européen et du label Excell. **Est accessible aux exigences des certifications : HQE™, BREEAM®, LEED®.**

### CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4 L, boîte de 1 L.

### TEINTES

Livré en blanc et toutes les teintes du POLYCROM® SYSTEME.

*Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.*

## DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

### TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

### EMPLACEMENT

À l'intérieur.

### DESTINATION

Murs et plafonds.

## APPLICATION

### SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso).

#### • En intérieur :

- Parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton, blocs et panneaux dalles de béton cellulaire.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduit au mortier de liant hydraulique, parements de pierres ou de briques
- Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit de peinture.
- Toile de verre collée.

- Anciennes peintures compatibles reconnues en bon état de CONSERVATION et parfaitement adhérentes au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C et par humidité relative supérieure à 70%.

### NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 : se référer au tableau ci-dessous. ▼

### MATÉRIEL

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau microfibres HD "LE BLEU".
- Pistolet sans air : buses ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 « mesh » / maille.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage.

### DILUTION

- À l'eau
- Brosse et rouleau : prêt à l'emploi.
- Pistolet : 0 à 5 %.

### RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

9 à 11 m<sup>2</sup>/litre et par couche.  
Consommation variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

### TEMPS DE SÉCHAGE (T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 4 à 5h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS		SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS		SUR TOILE DE VERRE
		AUTRE SUPPORT	PLAQUE DE PAREMENT À ÉPIDERME CARTONNÉ	D'ASPECT MAT	D'ASPECT SATINÉ OU BRILLANT	
FIXATEUR	IMPERPRIM E	-	-	-	-	-
IMPRESSION*	SYLAQUA EVOLUTION PRIM		SYLAQUA EVOLUTION PRIM OU SYLAQUA EVOLUTION MAT DILUÉ	SYLAQUA EVOLUTION PRIM OU SYLAQUA EVOLUTION MAT DILUÉ	PRELUDE GRIP ou PRELUDE ISOLE	2 couches de SYLAQUA EVOLUTION MAT
FINITION	1 à 2 couches de SYLAQUA EVOLUTION MAT					

Le niveau de finition dépend des travaux d'apprêt. Il est impératif de consulter les Fiches Techniques Produits des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

\*Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

## OÙ NOUS TROUVER

**Siège Social :**  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

## NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00  
☎ 04 91 47 80 65  
✉ contact@jefco.fr  
🌐 www.jefco.fr

## SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



# JEFCO

Peintures

# SYLAQUA EVOLUTION MAT

Peinture poché fin à bases de résines acryliques et alkydes en phase aqueuse.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances « DoP » volontaire (cf. QR CODE ci-dessous ▼) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
- Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 1).
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Apporte une couleur uniforme au support.

### IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 :  
Famille I-7b<sub>2</sub>-4a

### PRÉSENTATION EN POT

Légèrement thixotrope.

### ASPECT DU FEUIL SEC

- Très mat.
- BS à 85° < 2.
- Poché fin.

### MASSE VOLUMIQUE

1,52 ± 0,05 kg/dm<sup>3</sup> (en blanc).

### EXTRAIT SEC

- En poids : 62,2 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 46,0 ± 2,0 %.

### POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable. Produit en phase aqueuse.

### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

### SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

### FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr) ou sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

### FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Accessible sur [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr) ou sur la base INIES/CSTB.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

### COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/l, ce produit contient max. 1 g/l COV.

### INTÉGRITÉ DES ALIMENTS

SYLAQUA EVOLUTION MAT bénéficie du label Excell Plus Bronze qui atteste du non dégagement de substances susceptibles d'altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où SYLAQUA EVOLUTION MAT peut être appliqué (notamment chais ou caves, cuveries...). SYLAQUA EVOLUTION MAT n'est pas destiné au contact direct avec les aliments.

## AUTRES INFORMATIONS

### RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

### RÉSISTANCE AU « FLASH RUST »

Ce produit de peinture contient un adjuvant spécifique qui lui permet de résister à l'apparition immédiate de la rouille lorsque celui-ci est appliqué sur des petites surfaces métalliques telles que des têtes de vis ou de clous. Le revêtement exécuté avec PROTIGRE PRIM ne saurait en aucune façon se substituer à un revêtement de peinture anticorrosion lorsque cela est nécessaire pour la protection des éléments d'ouvrages métalliques.

### CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr).



DoP n° J1533\_1 - SYLAQUA EVOLUTION MAT

**JEFCO**

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

EN 13300

Système de peinture pour murs et plafonds intérieurs

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)

## OÙ NOUS TROUVER

**Siège Social :**  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

## NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00  
☎ 04 91 47 80 65  
✉ [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)  
🌐 [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)

## SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



**JEFCO**

Peintures