# ALKYBOIS MICRO N





## Peinture microporeuse aux résines alkydes en phase solvant

- Monoproduit
- Protège le bois des intempéries
- Souplesse du feuil Grand confort d'application





### INFORMATIONS GÉNÉRALES

### **DÉFINITION**

Peinture microporeuse pour bois d'aspect satiné tendu, à base de résines alkydes souples en phase solvant.

### CONDITIONNEMENT

Fût de 10 L, pot de 3 L, boite de 1 L.

### **TEINTES**

Livré en blanc et dans toutes les teintes (TC / TF) du POLYCROM® SYSTEME.

La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %) :

### **DOMAINE D'UTLISATION**

### **TRAVAUX**

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

### **EMPLACEMENT**

À l'extérieur et à l'intérieur.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

### **DESTINATION**

Toutes structures en bois : charpentes, bardages, menuiseries (huisseries, portes, fenêtres, volets, clôtures).

### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

### **CYCLE DE VIE**

• FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006)

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/d): 300 g/l. Ce produit contient moins de 299 g/l COV.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

tant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tri diables émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 classement A+.



### **APPLICATION**

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

### SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT **PRÉPARÉS**

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Bois massifs et dérivés.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- · Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer directement :

- Sur bois gercés, fendus en mauvais état de conservation (à remplacer).
- Sur bois recouvert d'une lasure ou d'un vernis.
- Sur bois tropicaux sécrétant des huiles anti-siccatives.
- Sur anciennes peintures mal-adhérentes (feuil trop épais, écaillage, cloquage et/ou détrempe au white-spirit). En intérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70%. Ne pas appliquer

sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse. En extérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à  $5^{\circ}\text{C}$ ou supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80%. Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d'humidité en masse.

### **NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS**

Conformes au NF DTU 59.1: Se référer au tableau ci-après. ▼

Bois bruts et neufs : Les bois gras seront préalablement dégraissés et imprimés avec PRELUDE ISOLE ou ELYTE BOIS diluée à 10%. Bois anciens : Les supports parasités ou présentant un risque de contamination seront préalablement traités avec un produit de traitement spécifique destiné à combattre les insectes xylophages, les champignons de bleuissement, la pourriture cubique, et autres moisissures. Les supports noircis doivent être décontaminés et éclaircis à l'acide oxalique dilué suivi d'un rinçage à l'eau claire. Les supports préalablement nettoyés doivent présenter une bonne cohésion de surface. Bois revêtus: Les supports anciens seront débarrassés des anciens revêtements de peintures, lasures ou vernis, par décapage chimique, hydro gommage, suivi d'un ponçage et d'un dépoussiérage. Le recouvrement d'un ancien revêtement de peinture en bon état de conservation est possible mais dans ce cas, le revêtement exécuté avec ALKY-BOIS MICRO NG perd son caractère

### MATÉRIEL

- Brosse à soies naturelles.
- Rouleau tissé polyester 5 mm "LE BLANC" ou microfibre 6 mm.

### **NETTOYAGE DU MATÉRIEL**

Au white-spirit, immédiatement après usage.

### **DILUTION**

Prêt à l'emploi.

### **RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE**

11 à 12 m²/litre et par couche.

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

### **TEMPS DE SÉCHAGE** $(T^{\circ} 23^{\circ}C \text{ et } HR = 50 \%)$

• Sec en surface : 5 h.

• Recouvrable : 24 h.

### Siège Social :

185 Chemin de Saint-Lambert 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

- **T** 04 96 12 50 00
- 04 91 47 80 65
- contact@jefco.fr www.jefco.fr

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux!







# ALKYBOIS MICRO NG

## Peinture microporeuse aux résines alkydes en phase solvant

BOIS BRUTS ET NEUFS SÉCRÉTANT DES HUILES ANTISICCATIVES BOIS NEUFS OU ANCIENS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS BOIS RECOUVERTS D'UN REVÊTEMENT <u>ADHÉRENT</u>

SUR BOIS TANNIQUES

IMPRESSION (I)

PRELUDE ISOLE OU ELYTE BOIS dilué

PRELUDE FLASH
OU ALKYBOIS MICRO NG

PRELUDE ISOLE ou PRELUDE GRIP

FINITION (2)

1 à 2 couches d'ALKYBOIS MICRO NG

🕮 Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter). 🖾 Deux couches sont obligatoires en extérieur sur bois brut. Il est impératif de consulter les Fiches Techniques cités ci-dessus avant mise en peinture.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### APTITUDE À L'USAGE

Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.

Fonctions particulières par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :

- Imperméabilité à l'eau.
- Perméabilité à la vapeur d'eau (régule l'humidité).
- Résistante au nettoyage.
- Insensibilité à l'eau.
- Résistante aux intempéries.

### **IDENTIFICATION**

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-4a

### PRÉSENTATION EN POT

Produit légèrement thixotrope.

### ASPECT DU FEUIL SEC

- Satiné.
- Indice de brillant :  $60^{\circ} = 25-30$ .
- Tendu.

### **MASSE VOLUMIQUE**

 $1,35 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$  (en blanc).

### **EXTRAIT SEC**

- En poids :  $74,6 \pm 2,0 \%$ .
- En volume calculé :  $56,6 \pm 2,0 \%$ .

### POINT D'ÉCLAIR

35°C. Produit inflammable.

### **CONSERVATION**

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

### INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

### SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement français conventionnel M1 sur support M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

### FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

### **AUTRES INFORMATIONS**

### REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

## ENTRETIEN OU RENOVATION DU REVETEMENT

Entretien courant: Lessivage et rinçage à l'aide d'une éponge en intérieur et nettoyage à l'eau sous pression avec traitement EFYMURS (cf. fiche technique) en extérieur.

**Rénovation :** selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

### RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Eliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE: 08 01 11.

### CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE":

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

### OÙ NOUS TROUVER

### Siège Social :

Les Docks II 185 Chemin de Saint-Lambert 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

### NOUS CONTACTER

- **1** 04 96 12 50 00
- 04 91 47 80 65
- contact@jefco.frwww.jefco.fr
  - vw.jefco.fr





Nous sommes aussi

sur les réseaux sociaux!