

Revêtement souple d'imperméabilité aux résines acryliques en phase aqueuse d'aspect velouté

- Système I1 à I4
- Résistance uniforme à l'élongation
- Monoproduit jusqu'à I3, modulable de D3 à I4
- Protection du film contre les micro-organismes

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse pour protection de surface du béton, ou de la maçonnerie, composé de résines acryliques pour une utilisation en revêtement souple d'imperméabilité de façades "RSI", d'aspect mat velouté. Utilisable également en revêtement semi-épais "RSE".

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc et tons clairs (TC) du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Ravalement de façade. Imperméabilisation et/ou étanchéité de façades en service.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

• FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l.

Ce produit contient moins de 39 g/l COV.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable. (cf. QR CODE ci-après).

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Supports en béton nécessitant la réparation d'éclats de matériau dus à des corrosions d'armatures (systèmes qualifiés C₁).
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable.
- Anciennes peintures ou revêtements reconnus en bon état de conservation, éventuellement après étude préalable.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est impératif de démarrer toute application au départ d'une arête, d'un angle et de ne pas terminer en pleine façade. Ne pas changer de numéro de lot sur une même façade (idéalement, pré-homogénéiser plusieurs fûts entre eux avant d'appliquer). Les RSI et RSE ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées d'humidité et doivent sinon être arrêtés à 25 cm du sol au moins. Ne pas appliquer mouillé sur mouillé. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80% (à 90 % dans les DOM-TOM), par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds à une température supérieure à 35°C, sur supports mouillés. Certains revêtements de façade peuvent faire l'objet de dégradations par des escargots (phénomène sporadique, difficile à prévoir). Ces attaques peuvent être rendues plus difficiles en éloignant les végétaux de la paroi, et avec un parterre de graviers périphérique. Il est recommandé de s'assurer avant le début des travaux si des cas similaires sont survenus aux alentours du chantier. En cas de présence d'escargots susceptibles de dégrader le revêtement après livraison du chantier, préférer la solution AQUAXANE SG (sur commande spéciale), non appétante pour les gastéropodes.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1. ou au NF DTU 42.1.

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer. (La conservation des revêtements bien adhérents en cas d'une application comme RSI n'est possible que si une étude préalable conclut favorablement à leur maintien).
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragréage et rebouchage si nécessaire.
- Lichens et moisissures : traitement avec le produit de nettoyage EFYMURS sans rinçage (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé de 12 mm ou 15 mm pour 200 g/m².
- Rouleau polyamide texturé de 18 mm ou 20 mm pour 300 à 400 g/m².
- Rouleau mousse nid d'abeilles : 400 g/m².
- Rouleau poils méchés de 20 à 25 mm (uniquement sur surface fortement structurée) : 400 à 500 g/m².

- Pistolet sans air : buse Ø 19 à 23 millimètres de pouce et filtre de 50 mailles pour 400 g/m² et plus.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleaux :
 - En couche d'impression : 5%
 - En couche de finition : 0%
- Pistolet : 10 à 15%.

CONSOMMATION

Voir tableau ci-après. ▼
Consommations minimales à respecter, susceptibles d'augmenter en fonction du relief du support. Se référer au tableau d'emploi AQUAFast à valeur de cahier des charges. Consommation variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

Le revêtement n'acquiert ses propriétés définitives qu'après séchage complet (2 à 3 semaines).

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEF CO
Peintures

AQUAFAST VELOURS

Revêtement souple d'imperméabilité aux résines acryliques en phase aqueuse d'aspect velouté

MODE D'APPLICATION	D3 OU I1 MONOPRODUIT	I1	I2	I3	I4
IMPRESSION	Impression 1 ci-contre	1. AQUAFAST MAT dilué 200 g/m ² (165 ml/m ²) ⁽¹⁾ 2. AQUAFAST FIX S : 200 g/m ² (140 ml/m ²) 3. AQUAFAST FIXATEUR O / O GRANITÉ : 200 g/m ² (130 ml/m ²) 4. AQUAFAST BASE dilué à 10% : 200 g/m ² (160 ml/m ²) ⁽¹⁾			Impression 2 ou 3 ci-contre selon support
INTERMÉDIAIRE	-	-	AQUAFAST BASE 250 g/m ² (200 ml/m ²) dilué à 5 % ou AQUAFAST MAT 300 g/m ² (235 ml/m ²)	AQUAFAST BASE 400 g/m ² (320 ml/m ²) ou AQUAFAST MAT 400 g/m ² (310 ml/m ²)	AQUAFAST BASE 400 g/m ² (320 ml/m ²) + AQUAFAST ARMATURE + AQUAFAST BASE 400 g/m ² (320 ml/m ²)
FINITION	AQUAFAST MAT 300 g/m ² (235 ml/m ²)	Sur imp. 2, 3, 4 ou 5 AQUAFAST MAT 400 g/m ² (310 ml/m ²)	AQUAFAST MAT 300 g/m ² (235 ml/m ²)	AQUAFAST MAT 400 g/m ² (310 ml/m ²)	

Il est impératif de consulter les fiches techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ L'usage de ces impressions (n° 1 et 4) est à réserver sur anciens fonds de peinture cohésifs, conservés après étude préalable favorable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" (cf. QR CODE ci-après ►) conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.
- Fonctions particulières par référence par référence à FD T30-805 :
 - Résistance uniforme à l'élongation dans les conditions de test de -10°C à +23°C.
 - Masquage du faïençage.
 - Imperméabilisation de la paroi verticale aux eaux de pluie.
 - Protège le sujet de la pollution atmosphérique.
 - Apporte une couleur uniforme au support.
 - Protection de surface.
 - Protection du film contre les micro-organismes : contient un agent de préservation du film contre le développement des micro-organismes.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b₂.
Classement normalisé :
G₃ E₄₋₅ S₃ V₂ W₃ A₁ C_{0.1} *
(Classement français D3)
G₃ E₄₋₅ S₃ V₂ W₃ A_{2.5} C_{0.1} *
(Classement français I1 à I4)

* Performance C₁ obtenue pour tout système incorporant au moins 200 g/m² d'AQUAFAST BASE (Sd ≥ 200 m), en impression ou en intermédiaire.

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat velouté.
- Indice de brillant : 85° = 9.
- Poché.

MASSE VOLUMIQUE

1,22 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 60,9 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 52,8 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-après. ►

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Sur support classé A2-s1, d0, le produit a une Euroclasse B-s1, d0. Sur ETICS, se reporter à la DoP du système. Le produit est conforme aux exigences du § 5.1 du guide de Préconisations « ETICS-PSE » V2 de septembre 2020 en ce qui concerne l'entretien et la rénovation des ETICS-PSE (attestation EFR-19-004686 d'EFFECTIS France).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. DoP (QR CODE ci-après). ►



	 DoP n° J13071_1_5 Système AQUAFAST (kit)
ALLIOS 185 Chemin de Saint-Lambert 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE	
07	
EN 1504-2 Système de protection de surface pour béton - Revêtement	
Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr .	

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



Peintures