

JEFCO GARNISSANT

Enduit de dégrossissage en poudre.



- Sans retrait
- Facile à lisser et à poncer
- Très blanc
- Jusqu'à 5mm en une passe



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Enduit de dégrossissage ou de ragréage à base plâtre, pour l'intérieur, sans retrait.

CONDITIONNEMENT

Seau de 12 kg.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Murs et plafonds intérieurs.

EMPLACEMENT

À l'intérieur.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits aux mortiers de liants hydrauliques, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre à épiderme cartonné, staff, enduits de peinture, enduits gouttelettes.
- Bois et dérivés (imprimés).
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

Autres supports non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'enduit est sans retrait à condition de respecter scrupuleusement le taux de gâchage préconisé. Toute eau mise en excès pourra occasionner un léger retrait.

Ne pas rebattre l'enduit lorsqu'il commence à durcir.

Ne convient pas pour dresser les supports.

Ne pas appliquer sur polystyrène ou revêtements muraux collés.

Les enduits et supports à fort relief (tels les gouttelettes) devront être poncés au préalable pour limiter la consommation.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70 %.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 et à NF P74-204 (réf. DTU 59.4).

MATÉRIEL

- Couteau, spatule, lame à enduire.
- Machine à projeter pour enduit.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage, ou en grattant à sec.

GÂCHAGE

- 0,40 à 0,45 litre d'eau (froide) par kg de poudre.

CONSOMMATION

Pour 1 mm d'épaisseur : 1,60 kg / m² de poudre.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T = 23°C et HR = 50 %)

Pour 2 mm d'épaisseur :

- Supports peu absorbants (béton, fonds peints) : 8 heures
- Supports absorbants (plâtre, enduits) : 5-6 heures.
- Frais sur frais : 2h30.

DURÉE D'UTILISATION

90 à 120 minutes.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

JEFCO GARNISSANT

Enduit de dégrossissage en poudre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières :
 - Décoration
 - Bonne adhérence
 - Bonne tenue à la charge
 - Compatible avec tous enduits et peintures

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille III - 3.

Codification selon NF T30-608 / NF EN 16566 : G₃ E₅ S₂ V₃ W₂ A₀

ADHERENCE

> 0,8 MPa (sauf rupture dans le support)

pH

6,5 < pH ≤ 7,5

GRANULOMETRIE

Taille des grains inférieure à 300 µm.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité et environnemental certifié ISO 9001 (2015) et ISO 14001 (2015).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Euroclasse A1 (incombustible) quelle que soit l'épaisseur.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI,

NF DTU 59.1
DTU 59.4 (NF P74-204)

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus issus de produits destinés à des professionnels, traitables comme non dangereux en déchet banal de chantier.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en l'espèce un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures