

EVOGREEN MAT



Peinture biosourcée¹ mate à base de résine alkyde d'origine végétale

- Très bonne opacité
- Charges recyclées
- Lavable (classe 1)
- 66% d'éléments naturels



¹Appellation « produit biosourcé » conforme au référentiel FIPEC de mars 2022
(<https://fipec.org/wp-content/uploads/2022/05/Peintureslasures-et-verniss-biosources-Interactif.pdf>)

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
DÉFINITION	CONDITIONNEMENT
Produit en phase aqueuse d'aspect mat, à base de résine alkyde végétale en émulsion d'origine biosourcée. Contient des charges recyclées issues de poudre de coquilles d'œufs. Est accessible aux exigences des certifications : HQE™, BREEAM®, LEED®.	Fût de 15 L, pot de 4 L.
	TEINTES
	Livré en blanc et dans toutes les teintes (TC / TF) du POLYCROM® SYSTEME. <i>Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.</i>
DOMAINE D'UTILISATION	
TRAVAUX	DESTINATION
Neufs, de rénovation ou d'entretien.	Murs et plafonds.
EMPLACEMENT	
À l'intérieur.	

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	
CYCLE DE VIE	
• Taux de C ₁₄ dans la résine biosourcée (EN NF 16640) : 98 %. • FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr .	
COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :	
Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l COV.	
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.	
LABELS	

APPLICATION			
Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.			
SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS	PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	MATÉRIEL	RENDEMENT
Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable. • Panneaux de fibres ou particules à liant ciment. • Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre à épiderme cartonné, staff, enduits de peinture. • Enduits de préparation des supports. • Toiles de verre ou revêtements à peindre. • Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support. • Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.	Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70 %.	• Brosse. • Rouleau microfibre HD 12mm "LE BLEU". • Pistolet sans air : buse Ø 17 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles.	8 à 10 m²/litre et par couche. Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.
	NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	TEMPS DE SÉCHAGE (T° 23°C et HR = 50 %)
	Conformes au NF DTU 59.1 : se référer au tableau ci-après. ▼	À l'eau, immédiatement après usage.	• Sec en surface : 1h. • Recouvrable : 4 h.
		DILUTION : À L'EAU	
		Produit prêt à l'emploi.	

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

Peinture biosourcée¹ mate à base de résine alkyde d'origine végétale

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter). ⁽²⁾ Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage. ^(*) Après mâtage de la surface.

2/2