

IMPERPRIM S80



Fixateur hydrofuge incolore aux résines méthacryliques en phase solvant

- Consolide les fonds farinants, poreux ou friables
- Hydrofuge
- Forte pénétration
- Insaponifiable

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Fixateur incolore à base de résines méthacryliques en phase solvant, destiné à consolider et/ou à hydrofuger les fonds poreux et pulvérulents. Utilisable aussi en vernis de protection anti poussière sur les revêtements compacts de façades d'aspect lisse et mat appliqués en partie horizontale.

CONDITIONNEMENT

Fût de 25 L, pot de 5 L.

TEINTES

Livré en incolore.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/h) : 750 g/l.

Ce produit contient moins de 749 g/l COV.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

En hydrofugation / fixation des fonds : Ravèlement de façades, sols bruts, éléments de couverture en toiture, petites surfaces horizontales ou à faible pente. En protection anti poussière : revêtement d'imperméabilité en partie horizontale (< 30 cm), appuis de fenêtres, bandeaux.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Éléments de parements collés en terre cuite.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable.
- Petits éléments de couverture tels que tuiles en béton, "ardoise" en fibres-ciment, tuiles en terre cuite.
- Plaques ondulées / profilées en fibres-ciment.
- Éléments de parements collés en terre cuite.
- Peintures ou revêtements compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur support gelé, par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80%. L'application d'IMPERPRIM S80 se fait en progressant du bas vers le haut de la façade. Pour une application au rouleau, procéder par gestes verticaux de bas en haut, pour favoriser la pénétration du produit. Pour une application au pulvérisateur, procéder par bandes horizontales successives en évitant les coulures. **En hydrofuge** : Les supports traités seront légèrement plus foncés qu'à leur état naturel. Sur supports fermés, IMPERPRIM S80 pourra donner un aspect légèrement vernissé, selon le matériau. **En vernis anti poussière** : Dans le cas d'une utilisation en vernis de protection anti poussière au droit des appuis de baie ou autres petites surfaces horizontales (partie supérieure des corniches ou des acrotères), à l'exclusion des sols, il convient de s'assurer que les revêtements de peinture fraîchement appliqués soient parfaitement secs avant la pose du vernis en une ou deux couches sans dilution. L'application du vernis anti poussière modifie légèrement l'aspect du revêtement existant. Dans tous les cas, faire une surface de référence au préalable

pour valider l'aspect. **Projection mécanique au pistolet** : Ne pas pulvériser le produit en présence de vent et s'assurer de l'absence de véhicules à proximité. Il est conseillé de protéger les parterres de fleurs et les arbustes avant application. Protéger les vitrages et les autres éléments de construction susceptibles de recevoir des projections.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 :

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragréage et rebouchage si nécessaire.
- Lichens et moisissures : traitement préventif avec le décontaminant EFYMURS (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau antigoutte 12 mm.
- Pulvérisateur à main.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au diluant 113, immédiatement après usage.

DILUTION

Au diluant 113.

- Brosse et rouleau :
 - En fixateur : 15 à 30 %.
 - En hydrofuge : 0 à 10 %.
 - En vernis anti-poussière : Ne pas diluer.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

- En fixateur : 5 à 10 m²/L.
 - En hydrofuge : 1 à 2 m²/L.
 - En vernis anti-poussière : 8 à 12 m²/L.
- Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE (T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 2 h.
- Recouvrable par lui-même : 5 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



Peintures

IMPERPRIM S80

Fixateur hydrofuge incolore aux résines méthacryliques en phase solvant

MODE D'APPLICATION	FONDS BRUTS NORMALEMENT À TRÈS ABSORBANT	FONDS BRUTS FERMES, GARAGES
FIXATEUR	Application en plusieurs passes "mouillée sur mouillée" à refus, en travaillant du bas vers le haut (pour maîtriser les éventuelles coulures).	Application en une passes. Redoubler si besoin.
	Cf. précautions d'emploi ci-dessus.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Durcissant et pénétrant.
 - Consolide les matériaux encore adhérents mais ayant perdu une partie de leur cohésion superficielle.
 - Protection anti poussière (facilite l'entretien des surfaces horizontales).
 - Imprégnation incolore pour béton.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-7b₁.
Classement normalisé : G₂ E₁ S₁ V₂ W₃ A₀ C₀ (classement français D1).

PRÉSENTATION EN POT

Très fluide.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Incolore
- Satiné-velouté sur fonds peu absorbants.

MASSE VOLUMIQUE

0,83 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 15,0 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 12,1 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

35°C. Produit inflammable.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M0 sur support inerte (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.
Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 11.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !
f in @



JEFCO
Peintures