

IMPERPRIM S80

Fixateur hydrofugeant incolore aux résines méthacryliques en phase solvant.



- Consolide les fonds farinant, poreux ou friables
- Forte pénétration
- Hydrofuge
- Insaponifiable
- Biostatique

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Fixateur incolore à base de résines méthacryliques en phase solvant, destiné à consolider et/ou à hydrofuger les fonds poreux et pulvérulents. Utilisable aussi en vernis de protection anti poussière sur les revêtements compatibles de façades d'aspect lisse et mat appliqués en partie horizontale.

CONDITIONNEMENT

Fût de 25 L, pot de 5 L.

TEINTES

Livré en incolore.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

En hydrofugation / fixation des fonds : Ravalement de façades, sols bruts, éléments de couverture en toiture, petites surfaces horizontales ou à faible pente.

En protection anti poussière : revêtement d'imperméabilité en partie horizontale (< 30 cm), appuis de fenêtres, bandeaux.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
 - Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
 - Briques et pierres de parement.
 - Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable.
 - Petits éléments de couverture tels que tuiles en béton, « ardoise » en fibres-ciment, tuiles en terre cuite.
 - Plaques ondulées / profilées en fibres-ciment.
 - Éléments de parements collés en terre cuite.
 - Peintures ou revêtements compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur support gelé, par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80%.

L'application d'IMPERPRIM S 80 se fait en progressant du bas vers le haut de la façade. Pour une application au rouleau, procéder par gestes verticaux de bas en haut, pour favoriser la pénétration du produit. Pour une application au pulvérisateur, procéder par bandes horizontales successives en évitant les coulures.

- **En hydrofuge** : les supports traités seront légèrement plus foncés qu'à leur état naturel. Sur supports fermés, IMPERPRIM S 80 pourra donner un aspect légèrement vernissé, selon le matériau.
- **En vernis anti poussière** : dans le cas d'une utilisation en vernis de protection anti poussière au droit des appuis de baie ou autres petites surfaces horizontales (partie supérieure des corniches ou des acrotères), à l'exclusion des sols, il convient de s'assurer que les revêtements de peinture fraîchement appliqués soient parfaitement secs avant la pose du vernis en une ou deux couches sans dilution. L'application

du vernis anti poussière modifie légèrement l'aspect du revêtement existant.

Dans tous les cas, faire une surface de référence au préalable pour valider l'aspect.

- **Projection mécanique au pistolet** : Ne pas pulvériser le produit en présence de vent et s'assurer de l'absence de véhicules à proximité. Il est conseillé de protéger les parterres de fleurs et les arbustes avant application.

Protéger les vitrages et les autres éléments de construction susceptibles de recevoir des projections.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 :

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragraéage et rebouchage si nécessaire.

Lichens et moisissures : traitement préventif avec le décontaminant EFYMURS (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau antigoutte 12 mm.
- Pulvérisateur à main.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au Diluant 113, immédiatement après usage.

DILUTION : DILUANT 113

- Brosse et rouleau :
 - En fixateur : 15 à 30 %
 - En hydrofuge : 0 à 10 %
 - En vernis anti-poussière : ne pas diluer

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

- En fixateur : 5 à 10 m²/litre.
- En hydrofuge : 1 à 2 m²/litre.
- En vernis anti-poussière : 8 à 12 m²/litre.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 2 h.
- Recouvrable par lui-même : 5 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEF CO

Peintures

IMPERPRIM S80

Fixateur hydrofugeant incolore aux résines méthacryliques en phase solvant .

MODE D'APPLICATION	FONDS BRUTS NORMALEMENT À TRÈS ABSORBANT	FONDS BRUTS FERMES, GARAGES ⁽²⁾
FIXATEUR	Application en plusieurs passes « mouillé sur mouillé » à refus, en travaillant du bas vers le haut (pour maîtriser les éventuelles coulures).	Application en une passes. Redoubler si besoin.
Cf. précautions d'emploi ci-dessus.		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (Cf. QR CODE ci-dessous ▼) conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Durcissant et pénétrant.
 - Consolide les matériaux encore adhérents mais ayant perdu une partie de leur cohésion superficielle.
 - Protection anti poussière (facilite l'entretien des surfaces horizontales).
 - Imprégnation incolore pour béton.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b1.

Classement normalisé : G₂ E₁ S₁ V₂ W₃ A₀ C₀ (classement français D1).

PRÉSENTATION EN POT

Liquide très fluide.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Incolore
- Satiné-velouté sur fonds peu absorbants

MASSE VOLUMIQUE

0,83 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 15 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 12,1 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

35°C. Produit inflammable.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M0 sur support inerte (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Accessible sur le site www.jefco.fr ou quickfds.com

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/h : 750 g/l. Ce produit contient moins de 749 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼



DoP n° J15034_2 - IMPERPRIM S80

JEFCO

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

15

EN 1504-2

Produits de protection de surface - Imprégnation

Flashez le QR CODE pour consulter la DoP référencée donnant en niveau ou classe les caractéristiques essentielles du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEF**CO**

Peintures