

JEFCOTHERM POUDRE BLANC



Enduit en poudre ciment-polymère prête à gâcher

- Enduit préparatoire
- Enduit de base des ETICS JEFCOTHERM
- Produit de collage / calage
- Un seul produit sur chantier

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Enduit en poudre prêt à gâcher à base de ciment blanc, de polymères et de fibres synthétiques, pour le surfacage ou ratissage des supports à préparer, ou le collage, le calage des isolants et la réalisation des enduits de base armés des ETICS JEFCOTHERM (voir systèmes). Peut recevoir des finitions organiques ou minérales.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg net.

TEINTES

Blanc.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur ou à l'intérieur.

DESTINATION

Ravalement de façade. Murs et plafonds intérieurs. Ne convient pas pour le dressage des façades. Collage, calage et enduisage des plaques d'isolant des ETICS JEFCOTHERM.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.



APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite aux mortiers de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique (dimensions inférieures à 7,5 cm).
- Isolants des ETICS JEFCOTHERM (vérifier l'adéquation pour chaque système).
- Anciennes peintures ou revêtements compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En intérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 70 %. **En extérieur :** Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 80 %, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports trop chauds, sur supports mouillés. Par temps humide, protéger le revêtement par un bâchage de l'échafaudage et en couverture. En cas de présence d'un hydrofuge sur le support, celui-ci sera éliminé par projection d'abrasifs avant l'application. JEFCOTHERM POUDRE BLANC doit être recouvert rapidement par une impression et/ou une finition en extérieur.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 et aux règles de l'art.

Supports neufs : Délai de séchage de 30 jours minimum pour les maçonneries d'éléments et de 45 jours minimum pour les supports en béton. Brossage, grattage et dépoussiérage.

Supports anciens : Nettoyage et lavage si nécessaire. Lichens et moisissures : traitement avec le produit de nettoyage EFYMURS sans rinçage (cf. fiche technique). Réparation des éclats de béton dus à la corrosion des armatures métalliques (cf. annexe C du NF DTU 42.1). Sondage et élimination des enduits et des petits éléments en pâte de verre ou céramique sonnant creux. Reprises localisées avec JEFCOTHERM POUDRE BLANC. **Isolants :** N'appliquer que sur des éléments en bon état, propres, sans poussières ni salissures.

MATÉRIEL

- Mélangeur électrique à vitesse lente (300 tours/min).
- Lisseuse inox.
- Lisseuse crantée U6.
- Truelle.
- Machine à projeter les enduits.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

Ajouter 24 % d'eau en poids, soit 6,0 L d'eau pour 25 kg de poudre.
Ne jamais rajouter d'eau dans le produit préparé quand le ciment a commencé à faire sa prise. Au besoin, remalaxer.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

JEFCOTHERM POUDRE BLANC

Enduit en poudre ciment-polymère prête à gâcher

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable par lui-même après 16 h minimum. Autres revêtements : 24 h.
Le séchage peut être allongé par temps froid et humide.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Temps de mélange : 2 minutes. Temps

de repos : 5 minutes avant emploi.
Durée d'emploi : 3 heures à 20 °C et 70 % HR.

MODE D'APPLICATION

Surfaçage/ratissage : répartir uniformément le produit sur la paroi à l'aide d'une lisseuse inox.

Collage/calage de plaques d'isolant :
- Par plots à raison de 12 plots par m²

répartis à la surface de l'isolant (30 % de surface encollée) ou,

- Par boudins discontinus en laissant libre le pourtour de la plaque sur 2 cm afin d'éviter la pénétration de la colle dans les joints ou,
- En plein à la taloche crantée U6 sur support de parfaite planéité,
- Par boudin périphérique et 6 plots complémentaires au centre (40 % de la surface encollée).

Enduisage de plaques d'isolant : Application manuelle ou mécanisée en 2 passes avec 1^{ère} passe de 3 à 4 kg/m² (environ 3 mm d'épaisseur) de produit préparé avec incorporation par marouflage en continu dans le frais de l'armature standard et 2^{ème} passe sans armature de 2 à 3 kg/m² après 24 h de séchage. Application d'une impression, selon le système retenu, après 24 h.

TRAVAUX	JEFCOTHERM POUDRE BLANC	EAU	PRODUIT PRÉPARÉ
ENDUIT PRÉPARATOIRE SUR MACONNERIE/BETON ⁽¹⁾	1,2 à 2,1 kg/m ²	0,3 à 0,5 kg/m ²	1,5 à 2,6 kg/m ²
PRODUIT DE COLLAGE OU CALAGE D'ETICS ⁽²⁾	3,0 à 6,0 kg/m ²	0,7 à 1,4 kg/m ²	3,7 à 7,4 kg/m ²
ENDUIT DE BASE D'ETICS POUR ARMATURE STANDARD ⁽³⁾	6,0 à 6,5 kg/m ²	1,4 à 1,6 kg/m ²	7,4 à 8,1 kg/m ²

Consommation réelle à déterminer au moyen d'une surface de référence. ⁽²⁾ Le collage est à privilégier sur support brut, sauf défaut d'adhérence révélé par un essai. ⁽³⁾ Consommations pour deux passes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

• Fonction générale : Produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances "DoP" du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-après) conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son marquage CE selon l'usage prévu.

- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Enduisage préparatoire de surfaçage ou de ratissage (dans la limite des 5 mm des systèmes de peinture). Environ 2 mm / passe.
 - Prise hydraulique facilitant les travaux en extérieur.
 - Compatible avec les finitions organiques ou minérales.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille III-3; Famille IV-4c selon usage.

Désignation selon EN 16566 :
G₃ S₃ V₂ W₂ A₀ C₀ R₀

PRÉSENTATION EN SAC

Poudre blanche.

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE

1,45 ± 0,10 kg/dm³ (non tassé).

EXTRAIT SEC

En poids : 98,0 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable. Produit en poudre.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-après.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Euroclasse A1 (incombustible).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

- NF DTU 59.1
- NF P30-608
- NF EN 16566
- CPT 3035 du CSTB
- Recommandations professionnelles PROFEEL de juillet 2022 Procédés d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé – Emploi et mise en œuvre – Neuf et rénovation.
- Evaluations Techniques Européennes
- Documents Techniques d'Application
- Cahier des charges (CCT) - attention, technique non courante.

ENTRETIEN OU RENOVATION DU REVETEMENT

Se reporter à la fiche du produit ou du système de finition.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de

chantier. Eliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).



Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.



ALLIOS
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

11 ⁽¹⁾ 12 ⁽²⁾

⁽¹⁾ 1404CPR-2887
⁽²⁾ 1404 - CPR - 3018
⁽¹⁾ ETA 11/0433 JEFCOTHERM P.S.E
⁽²⁾ ETA 12/0221 JEFCOTHERM P.L.M
EAD 040083-00-0404
Composants d'ETICS : enduits

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !

