

PERMEOXANE

Revêtement bi-fonctionnel D2/D3 aux résines acrylo-siloxanes en phase aqueuse.



- Aspect Mat Minéral
- Très respirant
- Hydrophobie active contre les salissures
- Entretien des ETICS et des RSI

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture en phase aqueuse pour protection de surface des bétons ou des maçonneries enduites, à base de copolymères acrylique et siloxane d'aspect mat minéral, utilisable comme revêtement semi-épais « RSE » de façades ou en peinture microporeuse de façades « PMF ».

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc et toutes teintes du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. Pour les teintes dont le Y < 35, la technologie Color RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 : nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

A l'extérieur.

DESTINATION

Ravalement de façades.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux- dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Parement de pierres ou de briques.
- Anciens revêtements organiques compatibles reconnus en bon état de CONSERVATION et parfaitement adhérents au support, de classes D2, D3 ou I (ces derniers âgés de 10 ans et plus).
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PERMEOXANE S'EMPLOIE AUSSI

En qualité de revêtement semi-épais (A1), pour l'entretien des ETICS faïencés (cf. système K2 suivant Règles

professionnelles SFJF/UPPF relatives à l'Entretien / Rénovation des ETICS et Tableau d'emploi E/R JEFECO – cf. QR CODE au verso).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les RSE ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées capillaires, et en arrêtant le revêtement à 25 cm au-dessus du sol ou de la coupure de capillarité. La souplesse du PERMEOXANE lui permet de rénover sans faïencage ou craquellement dans les creux, les enduits et RPE structurés. Il faudra dans ce cas prendre la précaution de bien diluer le produit en première et deuxième couche afin d'éviter toute surcharge localisée. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80%.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bar). Ragrafé et rebouchage si nécessaire.
- **Lichens et moisissures** : traitement préventif avec le décontaminant EFYMURS sans rinçage (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé :
 - Pour une consommation de 150 à 200 g/m² : 12 mm à 18 mm
 - Pour une consommation de 350 à 400 g/m² : 18 mm à 20 mm

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau, en couche d'impression : 5 % (10% sur fonds structurés).
- Intermédiaire et Finition : 0 à 5 % (10% sur fonds structurés).

CONSOMMATION SELON SYSTÈMES

Voir tableau ci-après. ▼

Consommation variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE (T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 24 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFECO

Peintures

PERMEOXANE

Revêtement bi-fonctionnel D2/D3 aux résines acrylo-siloxanes en phase aqueuse.

MODE D'APPLICATION		SUR FONDS FARINANTS ET OU POREUX ET OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS COHÉSIFS	SUR FONDS DE PEINTURE SAINS ET ADHÉRENTS
FIXATEUR		IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-	-
IMPRESSION		AQUAFast FIXATEUR O OU S 200 G/M ² (130-140 ml/m ²)		PERMEOXANE DILUÉ 150 G/M ² (105 ml/m ²)
D2	INTERMÉDIAIRE	1 à 2 couches de PERMEOXANE dilué 200 g/m ² (140 ml/m ²)		-
	FINITION			PERMEOXANE dilué ⁽¹⁾ 200 g/m ² (140 ml/m ²)
D3	INTERMÉDIAIRE	PERMEOXANE dilué 300 g/m ² (210 ml/m ²)		-
	FINITION	PERMEOXANE dilué 300 g/m ² (210 ml/m ²)		PERMEOXANE ⁽²⁾ 400 g/m ² (280 ml/m ²)

Voir consommations selon systèmes ci-après – Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités avant mise en peinture.

(1) Sur peintures D2. (2) Sur peintures D2 ou revêtements D3 / I.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances « DoP » (cf. QR CODE ci-dessous), conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu (cf. encadré ci-dessous).
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Bonne tenue du feuil aux agressions de l'environnement (revêtement bios-tatique selon les règles applicables),
 - Masquage du faïençage,
 - Apporte une couleur uniforme au support,
 - Stabilité de la couleur.

IDENTIFICATION

- Classement normalisé :
- G₃ E₄ S₂ V₂ W₃ A₁ C₁ (classement français D3).
 - G₃ E₃ S₂ V₂ W₂ A₀ C₀ (classement français D2)
 - Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I - 7b₂.

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat.
- Indice de brillant à 85° = 1.
- Légèrement poché.

MASSE VOLUMIQUE

1,44 ± 0,1 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 67,4 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 52,5 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support M0 (selon arrêté du 22 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

FICHE DE DÉCLARATION

ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Accessible sur www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L. Ce produit contient au maximum 39 g/l de COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼



DoP n° J13169_3_3 - PERMEOXANE

JEFCO

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

EN 1504-2

Systèmes de protection de surface - Revêtement

Cf. QR CODE pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, consultable aussi sur le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures