

PRELUDE FLASH

Impression polyvalente aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse



- Régule l'absorption des supports
- Bonne opacité
- Séchage rapide
- Faible teneur en cov
- Faible odeur



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse, à base de copolymères acryliques et de résines alkydes en émulsion, pour une utilisation durable en peinture pour couche d'impression « PCI ».

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4 L.

TEINTES

Livré en blanc.

Les fausses teintes sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

A l'intérieur ou à l'extérieur.

DESTINATION

Murs et plafonds intérieurs. Boiseries en intérieur et/ou en extérieur (portes et fenêtres notamment).

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- **En intérieur :**
 - Parements de béton brut de décofrage et de produits industriels en béton, blocs et dalles de béton cellulaire et enduits aux mortiers de liants hydrauliques. Briques pleines ou creuses, blocs de béton et maçonnerie en parement. Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
 - Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
 - Subjectiles bois et dérivés.
 - Supports similaires conformes aux normes et règles applicables lors de leur exécution, revêtus de peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes.
- **En extérieur :**
 - Subjectiles en bois massifs.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES

Plus le support est absorbant et plus la dilution sera importante, notamment pour les supports en enduits plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés) qui nécessiteront une dilution de 8 à 10 % d'eau.

- **En intérieur :**
 - Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 70%.
 - Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 12 % d'eau en masse.
- **En extérieur :**
 - Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80%.
 - Ne pas appliquer sur bois taniques tels que le chêne ou le châtaignier. Imprimer avec prelude isole.
 - Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18% d'eau en masse.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau Microfibres HD 12 mm "LE BLEU".
- Pistolet sans air : buses 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION

À l'eau.

- Brosse et rouleau : 3 à 10 %
- Pistolet : 8 à 10 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

11 à 12 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 4 h.

MODE D'APPLICATION

Appliquer en une couche.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



PRELUDE FLASH

Impression polyvalente aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances « DoP » volontaire du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables :
 - Durcissante et pénétrante.
 - Hydrofuge.
 - Compatible avec toute peinture de finition classique du bâtiment.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7b₂ - 4a.

PRÉSENTATION EN POT

Légèrement thixotrope.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat
- Légèrement poché

MASSE VOLUMIQUE

1,49 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 59,3 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 39,2 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessibles sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

FICHE DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB (en préparation).

ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

COV

(directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/l, ce produit contient moins de 1 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

cf. QR CODE ci-dessous.

RÉSISTE AU Ô FLASH RUST »

Ce produit de peinture contient un adjuvant spécifique qui lui permet de résister à l'apparition immédiate de la rouille lorsque celui-ci est appliqué sur des petites surfaces métalliques (têtes de vis ou de clous). Le revêtement exécuté avec PRELUDE FLASH, ne saurait se substituer à un revêtement de peinture anticorrosion lorsque cela est nécessaire.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFSCO

Peintures