

SELOTHANE PROTECT



Finition PU anti poussière

- Monocomposant, souple
- Facile d'entretien
- Sur SELOTHANE EVOLUTION
- Souple

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture à base de résine polyuréthane mono composant pour finition anti poussière des membrane d'étanchéité SELO, ou des sols.

CONDITIONNEMENT

Pot de 5 kg net.

TEINTES

RAL 7038 / RAL 7040 / RAL 1015.
Autres teintes possibles sur commande sous conditions.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Sols des ouvrages dominant des parties non closes des bâtiments, tels que balcons, loggias, coursives, gradins, rampes, bandeaux et acrotères. Sols conformes au DTU 59.3. Appuis de fenêtre et petites surfaces horizontales du bâtiment.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/i) : 500 g/l.
Ce produit contient moins de 499 g/l COV.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux règles professionnelles Balcons et planchers sur espaces non clos (CSFE de juillet 2021).

- Béton.
- Chapes de ciment, ravoirages.
- Métaux ferreux et non ferreux (uniquement accessoires et équipements aux limites du système)
- Carrelage adhérent dépoli.
- Pavés de verre dépolis.
- Plastique rigide.
- Bois des parois (pour relevés seulement).
- Supports non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La pente requise pour les ouvrages est de 1 % minimum, vers l'extérieur ou vers un point de collecte. L'humidité résiduelle dans le support ne doit pas excéder 5 % en masse. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70 %. Le produit réagit à l'humidité de l'air ambiant. De fortes variations de l'humidité au cours de l'application peuvent faire varier l'aspect. Tout emballage ouvert ne peut être utilisé qu'une fois.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes aux règles professionnelles et au CCTS SELO ou au DTU 59.3.

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 14 mm.
- Pistolet sans air : buse Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Avec le SELOTHANE NETTOYANT, immédiatement après usage.

DILUTION : WHITE-SPIRIT

Prêt à l'emploi.

CONSOMMATION

De 0,150 à 0,200 kg/m² par couche selon subjectile.

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 15 minutes.
- Recouvrable : après 6 h, et avant 24 h.

En cas de dépassement du délai de 24h, faire un ravivage au SELOTHANE NETTOYANT, et repasser une couche.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFSCO

Peintures

SELOTHANE PROTECT

Finition PU anti poussière

MODE D'APPLICATION	MEMBRANE SELOTHANE FINITION ⁽¹⁾	AUTRES SUBJECTILES
PRIMAIRE	-	SELOPRIM B, SELOPRIM MS ou SELOTHANE PROTECT ⁽²⁾
FINITION	1 couche de SELOTHANE PROTECT	1 à 2 couches de SELOTHANE PROTECT

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Se reporter impérativement au CCTS SELO pour la mise en œuvre de la membrane et le traitement des points singuliers. ⁽²⁾ Ou autre produit compatible (nous consulter).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Souple.
 - Lavable (facilité d'entretien).
 - Multi-supports.
 - Stabilité de la teinte.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 :
Famille I-6a₁

PRÉSENTATION EN POT

Produit très fluide.

ÉPAISSEUR DU FEUIL SEC

1 100 µm pour 2 couches à 0,750 g/m².

ASPECT DU FEUIL SEC

- Demi-brillant.

MASSE VOLUMIQUE

1,10 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

En poids : 63,0 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Produit inflammable entre 23°C et 55°C.

CONSERVATION

6 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. A stocker couvercle en-dessous.

CONTRÔLE QUALITÉ

Les caractéristiques indiquées correspondent à celles, pertinentes, visées par le fascicule normalisé FD T30-807 par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour le contrôle de la production en usine (CPU).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

- Règles professionnelles APSEL/CSFE/SFJF de 1999
- Cahier des clauses techniques et spéciales (CCTS) SELO.
- NF P74-203 (réf. DTU 59.3)

DURÉE DE VIE

Bon fonctionnement du revêtement, exécuté selon les préconisations d'emploi du système, de 2 ans minimum, dans des conditions d'entretien normales, pour une durée de vie jusqu'à 10 ans, en fonction des subjectiles, de leur exposition et de leur environnement et qui peut être prolongée en entretenant/rénovant le revêtement.

ENTRETIEN D'ASPECT

L'entretien courant est fait avec de l'eau additionnée d'un peu de détergent. Rincer à l'eau claire.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Pour plus de renseignements se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 11.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures