

- Matité minérale (+ de 40% de résine siloxane)
- Poids allégé
- Très perméable à la vapeur d'eau
- Effet déperlant



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse d'aspect minéral, à base de copolymères acryliques et de résines siloxanes en dispersion, pour une utilisation en peinture microporeuse de façade (D2) ou en revêtement semi-épais microporeux (D3), à poids allégé et à très faible encrassement grâce à sa technologie SQUALE HYDROGLISS (effet déperlant et microsphère).

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc et dans toutes les teintes (TC / TF) du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences des NF DTU 42.1 et 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %) : nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Ravalement de façade.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l.
Ce produit contient moins de 39 g/l COV.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable, refaits à neuf.
- Anciennes peintures ou revêtements compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est impératif de démarrer toute application au départ d'une arête, d'un angle et de ne pas s'arrêter en milieu de façade. Ne pas changer de numéro de lot sur des faces de même exposition. Les RSE (D3) ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées capillaires, et en arrêtant le revêtement à 25 cm au-dessus de la coupure de capillarité. Le soubassement peut être traité avec une peinture (D2). La peinture SILROX LISSE (D2) peut être appliquée sur des surfaces d'allure horizontale ou faiblement inclinée (appuis de fenêtres par exemple). Pour les dilutions importantes (10 à 20 %), utiliser un autre contenant vide pour transvaser une partie du produit et éviter un débordement. Ne pas appliquer sur support gelé, par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 80%.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

- Conformes au NF DTU 59.1 :
- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
 - Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
 - Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragréage et rebouchage si nécessaire.
 - Lichens et moisissures : traitement avec le produit de nettoyage EFYMURS sans rinçage (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé 14 à 18 mm.
- Pistolet sans air : buse Ø 15 à 19 millimètres de pouce et filtre de 30 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau :
 - En couche primaire : 10 à 20 %.
 - En couche intermédiaire : 10 %.
 - En couche de finition : 0 %.
- Pistolet : 10 à 20 %.

CONSOMMATION

Se reporter au tableau Mode d'application ci-après. ▼

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

Le revêtement n'acquiert ses propriétés définitives qu'après 3 semaines environ.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !
f in @



Peintures

SILROX LISSE

Revêtement bi-fonctionnel D2/D3 à base de résine siloxane 10C (+ de 40%) en phase aqueuse

MODE D'APPLICATION		SUR FONDS FARINANTS / POREUX / FRIABLES	SUR FONDS BRUTS	SUR ANCIENS FONDS SAINS ET ADHERENTS
FIXATEUR		IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-	
D2 SUR FONDS LISSES	IMPRESSION ⁽¹⁾	AQUAFIX FIXATEUR O/O GRANITE/S 200 g/m ² ou SILROX LISSE dilué 200 g/m ²		SILROX LISSE dilué 200 g/m ²
	INTERMEDIAIRE ET FINITION	2 couches de SILROX LISSE dilué 150 g/m ² par couche ⁽²⁾		1 à 2 couches de SILROX LISSE dilué 150 g/m ² par couche
D3 SUR FONDS LISSES OU STRUCTURES	IMPRESSION ⁽¹⁾	AQUAFIX FIXATEUR O/O GRANITE/S 200 g/m ² ou SILROX LISSE dilué 250 g/m ²		SILROX LISSE dilué 250 g/m ²
	INTERMEDIAIRE ET FINITION	1 couche de SILROX LISSE 300-400 g/m ²		1 couche de SILROX LISSE à 300 g/m ²

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter). ⁽²⁾ La couche intermédiaire est facultative. Néanmoins, la durabilité du revêtement sera améliorée par l'application d'une telle couche. L'ensemble des couches intermédiaire et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
 - Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Bonne tenue du feuil aux agressions de l'environnement (revêtement bios-tatique selon les règles applicables).
 - Insensibilité à l'eau.
 - Masque le faïencage en D3.
 - Résistance aux intempéries.
 - Perméabilité élevée à la vapeur d'eau :
- D2 : V > 200 g/(m².i)
D3 : V > 150 g/(m².i).
- Très faible reprise d'eau liquide (W3) : protège le support des intempéries.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I - 10c.
Classement normalisé :
G₃ E₄ S₂ V₁ W₃ A₁ C₀
(classement français D3)
G₃ E₃ S₂ V₁ W₃ A₀ C₀
(classement français D2)

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat minéral.
- Indice de brillant : 85° = 1.
- Poché.

MASSE VOLUMIQUE

1,28 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 68,3 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 59,6 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

ENTRETIEN OU RENOVATION DU REVETEMENT

Nettoyage à l'eau sous pression puis traitement avec EFMURS (cf. fiche technique).

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.
Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).



Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO
Peintures