SILROX TALOCHÉ

Revêtement épais à base de résine siloxane (+ de 40%) en phase aqueuse.

- Matité minérale
- + de 40% résine siloxane (conforme FD T 30-808)
- Très perméable
 à la vapeur d'eau
- Effet déperlant













INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse d'aspect minéral, à base de copolymères acryliques et de résines siloxanes en dispersion, pour une utilisation durable en revêtement de peinture épais « RPE » de façades, d'aspect taloché, à très faible encrassement grâce à sa technologie SQUALE HYDROGLISS (effet déperlant et microsphère).

CONDITIONNEMENT

Fût de 25 kg net.

TEINTES

Livré en blanc et dans toutes les teintes du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %): nous consultar

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Ravalement de façade.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable, refaits à neuf.
- Anciennes peintures ou revêtements compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est impératif de démarrer toute application au départ d'une arête, d'un angle et de ne pas s'arrêter en milieu de façade.

Ne pas changer de numéro de lot sur des faces de même exposition.

Il est possible d'effectuer un panneautage des grandes surfaces afin d'éviter les reprises en respectant la continuité du feuil avec l'application du revêtement semi-épais SILROX LISSE dilué (cf. fiche technique) sur impression au droit des modénatures.

Les « RPE » ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées capillaires, et en arrêtant le revêtement à 25 cm au-dessus de la coupure de capillarité (sauf ITE : 15 cm).

En outre le présent RPE n'est pas prévu pour être appliqué sur des appuis ou surfaces inclinées à moins de 45° avec l'horizontale.

Ne pas appliquer sur support gelé, par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 80% par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds d'une température supérieure à 35°C, sur supports mouillés.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragréage et rebouchage si nécessaire.

Lichens et moisissures : traitement avec le décontaminant EFYMURS (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Lisseuse inox (ou plastique en finition)
- Machine à projeter les enduits

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION: À L'EAU

Produit prêt à l'emploi.

CONSOMMATION

Finition: 1,9 à 2,3 kg/m².

Consommation variable de 10 à 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C; HR = 50 %)

Sec en surface : 5 h.Recouvrable : 24 h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS / POREUX / FRIABLES	SUR FONDS BRUTS	SUR ANCIENS FONDS SAINS ET ADHERENTS
FIXATEUR	IMPERPRIM E ou S 80 dilué	•	-
IMPRESSION (1)	AQUAFAST FIXATEUR O/AQUAFAST FIXATEUR O GRANITE/AQUAFAST FIXATEUR S 200 g/m²		
FINITION	1 couche de SILROX TALOCHÉ Bien homogénéiser le contenu de l'emballage, répartir uniformément le produit sur la paroi à l'aide d'une lisseuse, en réglant l'épaisseur sur la dimension des grains. Laisser sécher le produit quelques minutes et resserrer les grains en un mouvement circulaire de la lisseuse.		

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques cités ci-dessus avant mise en peinture. (1) Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :

Les Docks II 185 Chemin de Saint-Lambert 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

- **1** 04 96 12 50 00 **2** 04 91 47 80 65
- contact@iefco.fr
- www.jefco.fr
- lous sammas qui

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !







SILROX TALOCHÉ

Revêtement épais à base de résine siloxane (+ de 40%) en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances « DoP » du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous ▼) conformément à la norme retenue.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
- Bonne tenue du feuil aux agressions de l'environnement (revêtement biostatique selon les règles applicables).
- Insensibilité à l'eau.
- Masque le faïençage.
- Perméabilité élevée à la vapeur d'eau.
- Très faible reprise d'eau liquide (W3) : protège le support des intempéries.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille II - 3.

Classement normalisé : $G_3 E_5 S_4 V_1 W_3 A_1 C_0 (D3)$

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat minéral.
- Texturé : taloché.

MASSE VOLUMIQUE

• 1,82 \pm 0,10 kg/dm³ (en blanc)

EXTRAIT SEC

- En poids : $83.7 \pm 2.0 \%$
- En volume calculé : $68.9 \pm 2.0 \%$.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

• Classement conventionnel M2 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

cov

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/c : 40 g/l. Ce produit contient moins de 1 a/l COV

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIEL D'EMPLOI,

NF DTU 59.1

DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

DoP n° J21095 – SILROX TALOCHE

allios - **JEFCO**

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NF EN 1062-1

Produits de peinture et systèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs

Flashez le QR CODE pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE":

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :

Les Docks II 185 Chemin de Saint-Lambert 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

- **T** 04 96 12 50 00
- 04 91 47 80 65
- contact@jefco.frwww.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS!

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux!





