

Enduit souple de surfacage localisé pour la façade

- Reprise de planéité
- Recommandée dans la préparation des systèmes d'imperméabilité
- Compatible avec les systèmes de classe D3 ou I

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Enduit en pâte à base de résine acrylique en phase aqueuse.

CONDITIONNEMENT

Seau de 8 kg net.

TEINTES

Livré en blanc.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Travaux de reprise des supports extérieurs préalablement imprimés, avant finition avec les revêtements semi-épais et systèmes d'imperméabilité.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l.
Ce produit contient moins de 10 g/l COV.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage.
- Parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Enduits aux mortiers de liants hydrauliques.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable.
- Anciennes peintures ou revêtements organiques reconnus en bon état de conservation.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La consommation globale ne doit pas excéder 2 kg/m², soit 2 mm tout au plus. Le recouvrement avec des peintures microporeuses de façades de type "film mince" d'épaisseur inférieure à 200 microns est à proscrire pour raisons esthétiques : papillonnage, aplats, effets fantômes, embus... UNIFLEX n'est pas un mastic de calfeutrement. Il peut éventuellement être utilisé comme produit pâteux de calfeutrement conformément au 7.4.2 du NF DTU 42.1, mais son retrait important oblige à procéder en deux passes minimum, en respectant les temps de séchage. Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C et par humidité relative supérieure à 80 %, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds d'une température supérieure à 35° C, sur supports mouillés.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 ou au NF DTU 42.1.

LICHENS ET MOISSISSURES

Le traitement préventif avec le produit de nettoyage sans rinçage EFMURS est indispensable (cf. fiche technique).

SUR FONDS NEUFS OU ANCIENS MIS À NU

- S'ils sont poreux et/ou friables appliquer l'impression à fonction pénétrante et durcissante IMPERPRIM S80 (cf. fiche technique),
- S'ils sont sains, appliquer l'impression prévue pour le système de revêtement à venir.

SUR ANCIENS FONDS DE PEINTURES OU REVÊTEMENTS ORGANIQUES

Après étude préalable et vérification de la compatibilité appliquer l'impression adaptée AQUAFIXATEUR S ou O (cf. fiches techniques).

MATÉRIEL

- Lisseuse inox.
- Spatule, couteau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

- 1 kg/m² par mm d'épaisseur.
- Épaisseur maximum 2 mm.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 8 h.
- Recouvrable : 24 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFECO

Peintures

UNIFLEX

Enduit souple de surfacage localisé pour la façade

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Souple et respirant.
 - Reprise de planéité.
 - Compatible avec les systèmes de revêtements semi-épais et d'imperméabilité.
 - Utilisable après impression, ainsi qu'entre l'intermédiaire et la finition.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille IV-4b.
Classement normalisé en NF EN 16566 : $G_0 S_3 V_2 W_2 A_1 C_0 R_0$.

PRÉSENTATION EN POT

Pâte épaisse.

ASPECT DU FEUIL SEC

Lisse, légèrement granité.

MASSE VOLUMIQUE

$1,65 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : $80,9 \pm 2,0 \%$.
- En volume calculé : $64,6 \pm 2,0 \%$.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel de réaction au feu M2 sur support M0 non isolant, par analogie avec les revêtements de peinture épais (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1. ou NF DTU 42.1.

ENTRETIEN OU RENOVATION DU REVETEMENT

Entretien courant : Lessivage et rinçage à l'aide d'une éponge en intérieur et nettoyage à l'eau sous pression avec traitement EFYMURS (cf. fiche technique) en extérieur.
Rénovation : selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.
Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).



Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !
f in @



Peintures