



ALTO BRILLANT

Peinture laque aux résines acryliques et alkyde-uréthanes en phase aqueuse

EXCELLENT TENDU
GRANDE DURETÉ
LAVABLE
POLYVALENCE DES SUPPORTS
GRAND CONFORT D'APPLICATION



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Définition :** Produit en phase aqueuse, d'aspect brillant, tendu, à base de copolymères acryliques et de résines alkyde-uréthanes, pour un emploi en peinture de protection ou de décoration en intérieur et en extérieur.
- **Conditionnement :** Fût de 10 L, pot de 4 L, boîte de 1 L.
- **Teintes :** Livré en blanc et toutes teintes du nuancier JEFCOLOR.
Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %). Nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

- **Travaux :** Neufs, de rénovation ou d'entretien.
- **Emplacement :** A l'intérieur et à l'extérieur.
- **Destination :** Murs et plafonds intérieurs. Menuiseries en intérieur et en extérieur sur bois protégés de classe 1 et 2 (norme NF EN 335). Métaux (sur primaire adapté).

APPLICATION

Supports convenablement préparés :

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
 - Enduits de préparation des supports.
 - Subjectile bois et dérivés.
 - Subjectiles métalliques préalablement apprêtés.
 - Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérente au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

Précautions d'emploi :

Pour la réalisation de teintes vives comme les jaunes et les rouges, prévoir une première couche dite « fausse teinte » pour obtenir une opacité suffisante.

Ne pas appliquer en extérieur sur boiseries fortement exposées aux intempéries.

En intérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70%. Ne pas appliquer sur des supports en bois contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

En extérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C et par humidité relative supérieure à 80%. Ne pas appliquer sur boiseries fortement exposées aux intempéries.

Ne pas appliquer directement sur bois taniques tels que le chêne ou le châtaignier. Imprimer avec PRELUDE ISOLE.

Nettoyage et préparation des fonds :

Conformes au NF DTU 59.1 :

Mode d'application	SUR FONDS BRUTS	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	Sur fonds de peinture durs et sains		SUR SUBJECTILES METALLIQUES
			D'ASPECT MAT	D'ASPECT SATINÉ OU BRILLANT	
Fixateur		IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-	-	-
Impression* 1 couche		ELYTE PRIM diluée à 10 % ou TOIPRIM UNIVERSEL	ELYTE PRIM ou ALTO BRILLANT dilué	PRELUDE ISOLE	ALKYNOX PRIMER ou ALKYNOX HYDRO ou FEU VERT 2000
Finition			2 couches d'ALTO BRILLANT		

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives Produits des produits cités ci-dessus avant mise en peinture. *Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

