



AQUAFast FIXATEUR O / O GRANITE

Impression microporeuse aux résines acryliques en phase aqueuse

**REGULATRICE D'ABSORPTION
PENETRANTE
DURCISSANTE
INSAPONIFIABLE**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

▪ **Définition :** Produit de peinture en phase aqueuse pour couche d'impression microporeuse, à base de copolymères acryliques, destinée à être recouverte par un produit également en phase aqueuse. AQUAFast FIXATEUR O est ainsi destinée à recevoir tout système de revêtement de ce type en feuil mince, semi-épais ou épais, comme des enduits de finition de système composite d'isolation thermique extérieure « ETICS » par enduit mince de peinture.

▪ **Conditionnement :** Fût de 15 L.

▪ **Teintes :** Livré en blanc.

Les fausses teintes sont réalisables à la machine à teinter. Peut être teinté en tons pastel avec des colorants universels de qualité sans dépasser 3 % en volume.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

▪ **Travaux :** Neufs, d'entretien ou de rénovation.

▪ **Emplacement :** A l'extérieur ou à l'intérieur.

▪ **Destination :** Ravalement de façades. Murs et plafonds intérieurs. Impression avant finition d'ETICS.

APPLICATION

Supports convenablement préparés :

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

▪ Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.

▪ Béton ou maçonnerie d'éléments enduit au mortier de liant hydraulique, parements de pierres ou de briques.

▪ Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits de peinture.

▪ Anciens revêtements organiques compatibles reconnus en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.

▪ Accessoirement bois et dérivés.

▪ Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable.

▪ Anciennes peintures ou revêtements organiques reconnus en bon état de conservation après étude préalable.

Recommandations pratiques :

En intérieur : ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70%.

En extérieur : ne pas appliquer par température inférieure à 5° C et par humidité relative supérieure à 80%, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds d'une température supérieure à 35°C.

Nettoyage et préparation des fonds :

En intérieur : Lessivage, lavage à l'eau, brossage, égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire.

En extérieur : Les anciens fonds mal adhérents et/ou incompatibles avec les revêtements à appliquer seront éliminés par décapage sous pression d'eau, décapage thermique ou chimique en prenant soin d'éliminer par rinçage la totalité du décapant et des résidus de l'ancien revêtement. Elimination des parties d'enduits décollées, friables. Reprise des épaufrures, nettoyage, élimination des pulvérencences superficielles, ragréage éventuel.

Lessivage et rinçage à l'eau sous pression adaptée, ragréage et rebouchage si nécessaire pour préparer les fonds aptes à être recouverts.

Mousse et moisissures : traitement préventif et curatif avec le décontaminant EFYMOUSSE sans rinçage (cf. fiche descriptive).

Matériel :

▪ Brosse.

▪ Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm.

▪ Pistolet sans air (buses Ø 17 à 21 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 « mesh » / maille).

Dilution :

▪ Brosse et rouleau : 0 à 5 %.

▪ Pistolet sans air : 10 %.

Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après usage.

Temps de séchage :

▪ Sec en surface : 30 min.

▪ Sec apparent complet / recouvrable : 6 h.

Rendement superficiel spécifique :

7 à 8 m²/litre et par couche.

Selon l'absorption et le relief des supports, ce rendement peut varier de 20 à 30 %.

AQUAFAST FIXATEUR O

Impression microporeuse aux résines acryliques en phase aqueuse

APPLICATION

	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS NEUFS		SUR ANCIENS FONDS DURS ET SAINS		SUR ENDUITS DE BASE D'ETICS (NOTAMMENT)*
		INTERIEUR	EXTERIEUR	MATS	BRILLANTS OU SATINES	
Fixateur	IMPERPRIM E ou S80 dilué	-		-		-
Impression 1 couche	AQUAFAST FIXATEUR O / O GRANITE ou AQUAFAST FIXATEUR S			PRELUDE 2000		AQUAFAST FIXATEUR O / O GRANITE
Revêtement	Se reporter à la fiche descriptive du système concerné					

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

* Recouvrir l'enduit après 24 h de séchage minimum, mais rapidement ensuite pour éviter toute pollution du sujet ; appliquer directement AQUAFAST FIXATEUR O (ou O GRANITE) en couche d'impression.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances « DoP » du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu (cf. encadré ci-dessous).
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Hydrofuge.
 - Durcissante.
 - Pénétrante (fixante).
 - Régulatrice d'absorption.
 - Microporeuse.
 - Insaponifiable.

Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7b2.

Présentation en pot :

Produit épais.

Aspect du feuil sec :

- FIXATEUR O : Mat, légèrement granuleux, texture fine.
- FIXATEUR O GRANITE : Mat, très granuleux, texture prononcée.

Masse volumique :

1,57 ± 0,05 kg/dm³.

Extrait sec :

- En poids:

AQUAFAST FIXATEUR O : 62,4 ± 2,0 %

AQUAFAST FIXATEUR O GRANITE : 63,1 ± 2,0 %

- En volume calculé :

AQUAFAST FIXATEUR O : 41,4 ± 2,0 %.

AQUAFAST FIXATEUR O GRANITE : 42,1 ± 2,0 %.

Point d'éclair :

Néant, produit en phase aqueuse.

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle Qualité : Cf. QR CODE ci-dessous.

HYGIENE ET SECURITE/SANTE ET ENVIRONNEMENT "HSE"

Produit non inflammable :

Sans nécessité d'étiquetage spécifique.

Sécurité en cas d'incendie, Hygiène Santé Environnement :

Cf. QR CODE : DoP/FDES/FDS spécifiques du produit (ce produit, de construction et de décoration, destiné exclusivement à des professionnels du BTP et non à la vente au consommateur - cf. CGE ci-dessous, dont les caractéristiques environnementales et sanitaires déclarées sont déposées sur la base INIES/CSTB, ne nécessite pas de déclaration environnementale supplémentaire déposée sur le site Internet gouvernemental en application du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013).

Fiche de Données de Sécurité : AQUAFAST FIXATEUR O ou O GRANITE.

Celle-ci sont accessibles sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

Emissions dans l'air en intérieur :



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010) ; ce produit contient max 29 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi : Cf. QR CODE ci-contre.

Supports spécifiques non mentionnés : Nous consulter.

Durée de vie, entretien, stockage, déchets : Cf. QR CODE ci-contre.

AQUAFAST FIXATEUR O/OG pour RSIR/SE/PMF/RPE	AQUAFAST FIXATEUR O/OG Pour ETICS JEFCO THERM
JEFCO 105, chemin de St-Menet aux Accates F 13011 MARSEILLE	
07	05(1) 12(2) (4) 11(3) 13(5)
EN 1504-2 Systèmes de protection de surface pour béton Revêtement	(1) ETA-04/0033_JEFCO THERM A.C.E. - (2) ETA-12/0559_JEFCO THERM S.C.E. (3) ETA-11/0433_JEFCO THERM P.S.E. - (4) ETA-12/0221_JEFCO THERM PLM (5) ETA-13/0835_JEFCO THERM P.M.P. - ETA G N°004 Composants ETICS Impression réservant l'enduit de finition - Enduit
Cf. QR CODE pour consulter la DoP référencée donnant en niveau ou classe les caractéristiques essentielles du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr	Cf. QR CODE pour consulter les DoP concernées donnant en niveau ou classe les caractéristiques essentielles de chaque kit incorporant le produit (copie papier sur demande), avec leurs documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr .

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.