

ATLAS Z/MAT

Peinture mate sans tension aux huiles chaulées en phase solvant.



- Rénovation des plafonds tachés
- Isolation des taches
- Application « mouillé sur mouillé »
- Excellente opacité
- Faible odeur

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Peinture mate de rénovation à fonction spéciale. La nature du liant à base d'huile chaulée confère à cette peinture en phase solvant, une très faible tension et un pouvoir isolant.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4 L.

TEINTES

Livré en blanc.

Les colorants universels et machine sont incompatibles avec ATLAS Z/MAT.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'intérieur.

DESTINATION

Plafonds.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVÉNABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
- Enduits de préparation des supports.
- Subjectiles bois et dérivés (panneaux et lames).
- Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
- Anciennes peintures en bon état, non écaillantes et bien adhérentes, même farinantes, vieux badigeons ou anciens fonds à la chaux. Fonds tachés par la fumée, la suie, l'humidité, la nicotine.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **Sur fonds non absorbants ou pe-tites surfaces :** Appliquer grassement la première couche, puis sur le fond encore mouillé lorsque la surface commence à mater, appliquer une deuxième couche normale et resserrer au rouleau à sec.
- **Sur fonds non absorbants et de grande surface :** Un délai de 48 heures est indispensable entre chaque couche.

Ne pas utiliser le produit en impression ou en sous-couche avant pose de papier peint : soigner les rechamps en cueillies pour éviter les décollements de papier peint par manque d'adhérence de la colle sur le produit.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C ou supérieure à 35° C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

Ne pas teinter.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Conformes au NF DTU 59.1.

MATÉRIEL

- Brosse à soies mixtes
- Rouleau polyamide tissé de 12 mm "LE JAUNE".
- Pistolet sans air : buse Ø 15 à 19 millimètres de pouce et filtre de 100 à 50 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au white-spirit, immédiatement après usage.

DILUTION

Prêt à l'emploi

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

8 à 9 m²/litre et par couche. Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application

TEMPS DE SÉCHAGE

(T = 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 5 h.
- Recouvrable : 48 h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS / POREUX / FRIABLES	SUR FONDS BRUTS
IMPRESSION	1 couche grasse d'ATLAS Z/MAT, puis lorsque le produit commence à mater en surface (environ 1 heure après), redoubler dans le frais avec ATLAS Z/MAT.	ATLAS Z/MAT
FINITION		Après 48 h de séchage 1 couche d'ATLAS Z/MAT sans tirer

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFECO

Peintures

ATLAS Z/MAT

Peinture mate sans tension aux huiles chaulées en phase solvant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances « DoP » volontaire (cf. QR CODE ci-dessous ▼) conformément à la norme retenue.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Isolante, ne laisse pas réapparaître les taches de fumée, d'humidité ou de suie.
 - Sans tension, ne tire pas sur les anciens fonds.
 - Aspect mat uniforme.
 - Insaponifiable.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 :
Famille I – 2b.

PRÉSENTATION EN POT

Légèrement thixotrope.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Très mat.
- Indice de brillant à 85° = 2.
- Poché fin.

MASSE VOLUMIQUE

1,45 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 69,8 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 40,8 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

> 61°C. Produit non inflammable.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/g : 350 g/l. Ce produit contient moins de 349 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFECO

Peintures